

Karta Techniczna

PROTECT 361TIX

Podkład epoksydowy antykorozyjny

Grubopowłokowy antykorozyjny podkład epoksydowy utwardzany adduktem poliamidowym

PRODUKTY POWIĄZANE





H5980	Utwardzacz do podkładu epoksydowego
THIN 60	Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych







ZASTOSOWANIA

- Środki transportu
- Maszyny i urządzenia
- Zewnętrzne powierzchnie zbiorników
 - Konstrukcje stalowe

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonałe właściwości izolacyjne
- Możliwość aplikacji grubych warstw do 350 μm na mokro w jednej warstwie
 - Doskonałe krycie i rozlewność
 - Bardzo dobra odporność chemiczna
 - Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
- Możliwość szlifowania już po 30 min. w 60°C

PODŁOŻA				
Stal	Oczyszczyć do stopnia czystości Sa 2 ^{1/2} (obróbka strumieniowa) lub St3 (czyszczenie ręczne lub z wykorzystaniem narzędzia z napędem mechanicznym) wg PN-ISO 12944-4; powierzchnia po obróbce powinna być wolna od oleju, smaru, pyłu, luźno związanej z podłożem starej powłoki malarskiej, zgorzeliiny walcowniczej, rdzy i obcych zanieczyszczeń; powierzchnia powinna wykazywać połysk pochodzący od metalowego podłoża.			
Stare powłoki lakierowe	Odtłuścić i przeszlirować na sucho papierem P220 - P360.			
Szpachlówki poliestrowe	Przeszlirować na sucho, do końcowego wyrównania P240 + P320.			
Stal ocynkowana, aluminium	W celu uzyskania chropowatości podłoża zastosować delikatną obróbkę strumieniowo-ścierną stosując kuliste materiały niemetaliczne lub szlirować papierem ściernym P240-P320 a następnie odtłuścić.			
Stal nierdzewna	Odtłuścić i zmatowić papierem ściernym P240-P320. Ponownie odtłuścić.			
Laminaty poliestrowe	Przeszlirować na sucho P280 i odtłuścić.			
PROPORCJE MIESZANIA				
	PROTECT 361TIX H5980 THIN 60	Objętościowo	Wagowo	
		4	100	
		1	16	
		10%	5	
Ilość rozcieńczalnika dodajemy w przeliczeniu na podkład.				
LEPKOŚĆ				
	DIN 6/20°C	13 ÷ 18s		
APLIKACJA				
 UWAGA: uwzględnić wskazówki producenta sprzętu	Natrysk pneumatyczny	Dysza	Ciśnienie	Odległość
	Natrysk hydrodynamiczny z osłoną powietrza	1.8 ÷ 2.2 mm	3 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm
		0.38 ÷ 0.43 mm (0.015" ÷ 0.017")	100 ÷ 160 bar Osłona powietrza 2 bary,	10 ÷ 15 cm
	Liczba warstw	1		
	UWAGA: W przypadku gdy podkład epoksydowy jest jedynym podkładem w powłoce lakierniczej jego grubość nie może być mniejsza niż 80 µm.			
	Grubość pojedynczej suchej warstwy.	150 µm		
	Wydajność mieszanki gotowej do użycia dla grubości suchej powłoki w podanym zakresie	ok. 5,6 m ² /l przy 80 µm PROTECT 361TIX + H5980 (4+1)		
Wydajność praktyczna zależy od kształtu podłoża, jego chropowatości, parametrów aplikacji.				

	Trwałość mieszanki w 20°C	3 godz. dla utwardzacza H 5980		
	Czas odparowania między warstwami	10 ÷ 15 min		
CZAS UTWARDZANIA				
	Czas do szlifowania Dla grubości suchej warstwy max. 130 µm.	H 5980		
		20°C	60°C	
		12 godz.	30 min.	
SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI				
	Odległość	Stosować się do zaleceń producenta sprzętu		
	Czas w zależności od rodzaju i mocy lampy	10 ÷ 20 min.		
UWAGA: Wyrzewanie promiennikiem rozpocząć nie wcześniej niż po 10 min. od aplikacji ostatniej warstwy.				
SZLIFOWANIE				
	Szlifowanie na sucho	P240 ÷ P500		
	Szlifowanie na mokro	P400 ÷ P800		
POKRYWALNY PRZEZ				
Pokrywalny przez wszystkie lakiery nawierzchniowe NOVOL. Nakładanie farby nawierzchniowej możliwe po upływie 45 min przy grubości 80µm podkładu. Maksymalny czas malowania bez matowania wynosi 48 godz. Utwardzacz H 5980 pozwala na nakładanie szpachłówki przemysłowej Tech Plus po 4 godz.				
DANE TECHNICZNE				
Wyrób	Zawartość części stałych wagowo	Zawartość części stałych objętościowo	Gęstość	Roztarcie
PROTECT 361TIX	≈ 67 %	≈ 47 %	≈ 1.38 g/cm ³	< 25µm
H5980	≈ 37%	≈ 38%	≈ 0.91 g/cm ³	—
PROTECT 361TIX + H5980 (4+1)	≈ 63%	≈ 45%	≈ 1.28 g/cm ³	< 25µm
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH				
VOC II/B/c limit*		540 g/l		
VOC rzeczywiste		480 g/l (dla układu 4+1 + 10% THIN 60)		
* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE				

DOBARWIANIE	
Nie zalecane.	
WARUNKI APLIKACJI	
Malowana powierzchnia musi być sucha. Temperatura farby, malowanej powierzchni jak i otoczenia powinna mieścić się w zakresie od +15°C do +25°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa od temperatury punktu rosy o min. 3°C.	
KOLOR	
Beżowy.	
CZYSZCZENIE SPRZĘTU	
Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych THIN 60.	
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	
Przechowywać w suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła w temperaturze od +5 do +35°C. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.	
TERMINY PRZYDATNOŚCI *	
PROTECT 361TIX	24 miesiące/20°C
H5980	24 miesiące/20°C
THIN 60	24 miesiące/20°C
* W oryginalnie zamkniętym opakowaniu.	
BEZPIECZEŃSTWO	
Patrz Karta Charakterystyki	
INNE INFORMACJE	
Numer rejestrowy: 000024104. Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.	