

Karta Techniczna

NOVOPUR 1050

Emalia poliuretanowa – półmat

Dwuskładnikowa, poliuretanowa emalia nawierzchniowa utwardzana izocyjanianem alifatycznym

PRODUKTY POWIĄZANE





Pasty pigmentowe	Uniwersalne pasty pigmentowe
HARD 10 STANDARD	Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych standardowy
HARD 10 FAST	Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych szybki
THIN 50	Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy, szybki



ZASTOSOWANIA

- Środki transportu
- Maszyny i urządzenia
- Zewnętrzne powierzchnie zbiorników
- Konstrukcje stalowe

WŁAŚCIWOŚCI

- Doskonałe krycie i rozlewność
- Bardzo dobra odporność chemiczna
- Doskonała odporność na warunki atmosferyczne
 - Wysoka wydajność
- Doskonała odporność na zarysowanie
- Bardzo dobra wytrzymałość mechaniczna
- Produkt trudnozapalny - zgodność z normą PN EN 45545
- Posiada Certyfikat Zgodności Instytutu Kolejnictwa

PODŁOŻA				
Podkłady: akrylowe, poliuretanowe, epoksydowe	Przygotować zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacjach podkładów.			
Stare powłoki lakierowe	Zmatowić, odtłuścić.			
Laminaty poliestrowe	Zmatowić, odtłuścić.			
PROPORCJE MIESZANIA				
		Objęściowo	Wagowo	
	NOVOPUR 1050	5	100	
	HARD 10	1	17	
	THIN 50	15 - 20%	12 - 16	
Ilość rozcieńczalnika dodajemy w przeliczeniu na emalię.				
LEPKOŚĆ				
	DIN 4/20°C	21 ÷ 24 s		
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH				
VOC rzeczywiste	około 520 g/l w zależności od koloru			
WARUNKI APLIKACJI				
<p>Malowana powierzchnia musi być sucha. Temperatura farby, malowanej powierzchni jak i otoczenia powinna mieścić się w zakresie od +10°C do +35°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa od temperatury punktu rosy o min. 3°C.</p>				
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ				
<p>Emalię można użytkować w zakresie temperatur od -60°C do +80°C. Dopuszcza się okresowe użytkowanie w temperaturach do +120°C</p>				
APLIKACJA				
		Dysza	Ciśnienie	Odległość
	Natrysk pneumatyczny	1.3 ÷ 1.5 mm	2 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm
UWAGA: uwzględnić wskazówki producenta sprzętu	Natrysk hydrodynamiczny z osłoną powietrza. Niezalecany z HARD 10 FAST i THIN 50 FAST.	0.28 ÷ 0.33 mm (0.011" ÷ 0.013")	100 ÷ 120 bar Osłona powietrza 2 bary	10 ÷ 15 cm
		Liczba warstw	1 - 2	
Grubość pojedynczej suchej warstwy.		20 - 30 µm		
Wydajność mieszanki gotowej do użycia dla grubości suchej powłoki w podanym zakresie		10 - 12 m ² /l 0.10 ÷ 0.08 l/ m ² przy 50 µm		

	Trwałość mieszanki w 20°C	6 godz. dla utwardzacza HARD 10 STANDARD godz. dla utwardzacza HARD 10 FAST				
	Odparowanie między warstwami	10 ÷ 15 min				
DANE TECHNICZNE						
Wyrób	Zawartość części stałych wagowo	Zawartość części stałych objętościowo		Gęstość	Roztarcie	
NOVOPUR 1050	≈ 53 ÷ 60 %	≈ 52 ÷ 56 %		≈ 1.10 ÷ 1.20 g/cm ³	< 12.5µm	
HARD 10	≈ 56 %	≈ 55 %		≈ 1.03 g/cm ³	—	
NOVOPUR 1050 + HARD 10 : 5+1	≈ 54 ÷ 59 %	≈ 53 ÷ 56 %		≈ 1.08 ÷ 1.17 g/cm ³	< 12.5µm	
STOPIEŃ POŁYSKU						
Przy 60° ok. 50						
CZASY UTWARDZANIA						
	Utwardzacz HARD 10 STANDARD			Utwardzacz HARD 10 FAST		
	10°C	20°C	60°C	10°C	20°C	60°C
Pyłosuchość	-	40 min.	15 min.	6 godz.	25 min.	-
Suchość dotykowa	-	6 godz.	35 min.	24 godz.	4 godz.	-
Twardość użytkowa	-	21 godz.	60 min.	72 godz.	12 godz.	-
UWAGA: Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.						
CZYSZCZENIE SPRZĘTU						
Rozcieńczalnik uniwersalny THIN 50 lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych						
WARUNKI PRZECHOWYWANIA						
Przechowywać w suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła w temperaturze od +5 do +35°C. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.						
TERMINY PRZYDATNOŚCI *						
NOVOPUR 1050			24 miesiące/20°C			
Pasty pigmentowe			24 miesiące/20°C			
HARD 10 STANDARD			18 miesięcy/20°C			
HARD 10 FAST			12 miesięcy/20°C			
THIN 50			24 miesiące/20°C			
* W oryginalnie zamkniętym opakowaniu.						

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Numer rejestrowy: 000024104.

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania.

Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.